

FICHE TECHNIQUE



SURLAST

Tissus pour équipement des bateaux

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% polyester teint masse			
Finition	Enduction polyuréthane			
Poids	240		g/m ²	ISO 2286-1
Laize	152.5		cm	EN 1773

RÉSISTANCE DU TISSU

Résistance rupture	217	152	daN	ISO 13934-1
Résistance déchirure	9.9	8.7	daN	ISO 13937-1
Schmerber	850		mm	ISO 811

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris intempéries	4		class /5	ISO 105 B04
------------------------------	---	--	----------	-------------

UTILISATIONS

Longueur de coupe	90		ml	
Utilisation recommandée	housse hivernage, biminis			
Garantie	3		années	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.



Dickson - Constant SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

