

FICHE TECHNIQUE

Bâche ignifugée M0 - 3150-2-SS

Fibre de verre enduite silicone - préconisée pour usage extérieur

Bâche professionnelle M0 destinée notamment à la soudure et à la protection thermique. Confectionnée en France à partir d'un tissu fibre de verre avec enduction silicone argentée sur les deux faces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Tissu 100 % fibre de verre
Enduction	Silicone argenté - 2 faces
Masse surfacique	515 g/m² ± 10 %
Épaisseur	0,43 mm ± 10 %
Résistance à la traction	Chaîne 750 N/cm - Trame 600 N/cm
Température d'utilisation	-50 °C à +200 °C
Courte durée	Jusqu'à 250 °C
Résistance thermique de la fibre	Intégrité de la fibre de verre jusqu'à 600 °C
Classement au feu	M0 - PV IFTH n°15-03222-3 L

FINITION & ÉQUIPEMENT

Confection	France - Atelier DAVRAY (Rhône)
Finition périphérique	Ourlets périphériques
Œillets	Ø intérieur 13 mm - environ tous les 30 cm
Fabrication	À la commande
Délai indicatif	5 à 10 jours ouvrés

FORMATS DISPONIBLES

3,00 x 2,91 m	5,00 x 5,88 m
3,00 x 5,88 m	5,00 x 8,85 m
3,00 x 8,85 m	5,00 x 11,82 m
3,00 x 11,82 m	6,00 x 2,91 m
4,00 x 2,91 m	6,00 x 5,88 m
4,00 x 5,88 m	6,00 x 8,85 m
4,00 x 8,85 m	6,00 x 11,82 m
4,00 x 11,82 m	7,00 x 11,82 m
5,00 x 2,91 m	8,00 x 11,82 m



Visuel de la bâche M0 - finition avec œillets

UTILISATION

Préconisée pour les utilisations extérieures et les expositions prolongées aux UV. Convient également aux applications intérieures : soudure, protection contre les étincelles et projections, protection thermique et protection d'équipements.



Les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales ou moyennes issues des données techniques disponibles. La valeur 600 °C concerne l'intégrité de la fibre de verre et non la température d'utilisation continue de la bâche enduite.

PRIX & COMMANDE

Prix actualisés en ligne